

# FACADE ACRYLIC PLASTER K15

## Акрилова штукатурка з «камінцевою» фактурою



### Призначення:

Для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень.

### Властивості:

Атмосферостійка, водовідштовхуюча, еластична, зносостійка, стійка до проливних дощів, біла, приховує дрібні дефекти поверхні, розмір зерна 1,5 мм, «камінцева» фактура.

### Сфера застосування:

Мінеральні штукатурки, бетон, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB, підготовлена цегляна основа, поверхні систем теплоізоляції фасадів.

### Основа:

Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію Мох, грибки, водорості, відшарування видалити без залишку. Тріщини, ямки та нерівності вирівняти фасадною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic. Всі поверхні потрібно обробити адгезійною ґрунтовкою Barvis Primer Adhesive. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні - мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення - 7 діб. При використанні тонованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в такий же колір.




### Застосування:

Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати не збиваючи. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Нанести на товщину зерна на стіну шпателем з нержавіючої сталі, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою в круговому напрямку до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців. Вся поверхня повинна оброблятися методом «мокре по мокрому». Не наносити під дією прямого сонячного проміння. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

### Тонування:

Для машинного та ручного тонування дисперсійними повнотонуваними фарбами.

### Технічні характеристики:

Фасування/ Код	Призначення	Система тонування	База	Витрата на один шар	Час висихання
25 кг/АРК15	 		B1	2,4 кг/м <sup>2</sup>	24 год.

### Упаковка:

25 кг

### База:

B1

### Склад:

Акрилова дисперсія, двоокис титану, домішки, вода.

### Витрата матеріалу:

На один шар ~ 2,4 кг/м<sup>2</sup>. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

### Висихання:

Час висихання - 24 години при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання і перефарбовування через 2-3 дні. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

### Інструмент:

Шпатель, терка.



### Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Залишки сухої штукатурки безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

### Зберігання:

У сухому місці +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 18 місяців.