

FACADE SILOXAN PLASTER R20

Силоксанова штукатурка з фактурою «короїд»



Призначення:

Для декоративної обробки фасадів і внутрішніх стін з високими вимогами до довговічності покриття. Рекомендована для оздоблення фасадів у місцях з високим агресивним впливом - морські узбережжя, промислові зони, місця з високим рівнем опадів.

Властивості:

Атмосферостійка, водовідштовхуюча, еластична, з високою паропроникністю, біла, стійка до ультрафіолетових променів, розмір зерна 2,0 мм, фактура «короїд».

Сфера застосування:

Мінеральні поверхні, бетон, підготовлена цегляна основа, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB.

Основа:

Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 діб, шпакльовані поверхні - мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення - 7 діб. Всі поверхні обов'язково обробити адгезійною ґрунтовкою Barvis Primer Adhesive. При використанні колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в такий же колір. Поверхні, що осипаються або сильно вбирають вологу, попередньо обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic.

Застосування:

Перемішати не збиваючи. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна. Витримати деякий час, і поки штукатурка м'яка, структурувати пластмасовою теркою в потрібному напрямку. Великі ділянки поверхні розбивати на декілька маленьких або працювати в групі. Вся поверхня повинна оброблятися методом «мокре по мокрому». При необхідності в штукатурку можна додати 2% води. Роботи виконуються при температурі від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Не наносити під дією прямого сонячного проміння. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Тонування:

Для машинного та ручного тонування дисперсійними повнотонувними фарбами.

| Фасування/ Код | Призначення | Система тонування | База | Витрата на один шар | Час висихання |
|-------------------|---|---|------|------------------------|------------------|
| 25 кг/SR20 |  |  | B1 | 2,8 кг/м ² | 24 год. |

Упаковка:

25 кг

База:

B1

Склад:

Акрилова дисперсія з додаванням силоксану, двоокис титану, домішки, вода.

Витрата матеріалу:

На один шар ~ 2,8 кг/м². Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Висихання:

Час висихання - 24 години при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання через 2-3 дні. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Інструмент:

Шпатель, терка.



Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Залишки сухої штукатурки безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання:

У сухому місці +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 24 місяців.