

FACADE SUPER COLOR

Фасадна фарба з підвищеною атмосферостійкістю



Призначення:

Для фарбування фасадів з підвищеними вимогами до довговічності, для створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень. Фарба для тонування в насичені яскраві відтінки на тонувальному обладнанні. Використовувати тільки у затонованому вигляді.

Властивості:

Довговічна, з високою покривною здатністю, з підвищеною атмосферостійкістю, стійка до ультрафіолету, біла, матова.

Сфера застосування:

Цементні штукатурки, бетон зовні, гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанера, дерево всередині приміщень.

Основа:

Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, відшарування видалити без залишку. Залишок старих побілок, виконаних на клейовій основі, клейових або лакофарбових покриттів ретельно видалити. Тріщини та ямки вирівняти фасадною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic.

Застосування:

Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Первинне покриття: фарбу розвести щонайбільше 10 % води. Завершальне покриття - фарбувати не розводячи. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Тонування:

Для машинного тонування, для ручного тонування дисперсійними повнотоновими фарбами або тонувальними концентраціями.

Технічні характеристики:

Фасування/ Код	Призначення	Система тонування	База	Витрата на один шар	Час висихання
2,5 л/FSC2.5B1 10 л/FSC10B1	 		B1	80-100 мл/м ²	1-2 год.
2,5 л/FSC2.5B3 10 л/FSC10B3	 		B3	100-140 мл/м ²	1-2 год.

Упаковка:

2,5 л, 10 л

База:

B1 і B3

Склад:

Акрилова дисперсія, двоокис титану, домішки, вода.

Витрата матеріалу:

На один шар ~ 80-140 мл/м² в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Висихання:

Час висихання до нанесення наступного шару 1-2 години, повне висихання через 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Інструмент:

Розпилювач, валик, щітка.



Заходи безпеки і утилізація:

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння фарби в очі чи на шкіру. Залишки сухої фарби безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання:

У щільно закритій тарі при температурі +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 24 місяця. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.